

**SIKAFLOOR® TERRAZZO – ДЪЛГОТРАЙНОСТ И ФУНКЦИОНАЛНОСТ В СЪЧЕТАНИЕ С ЧУДЕСНА ВИЗИЯ!**



Подови настилки с високи механични показатели и естетичен външен вид. Това предлагат системите **Sikafloor® Terrazzo**. Вдъхновени от класическите римски и венециански мозайки, познати от древността, съобразени със съвременните материали и изисквания, тези покрития създават безброй възможности за оформяне на интериорни и екстериорни подови пространства.

Високата износоустойчивост, съчетана с чудесна визия спомагат за все по-широкото приложение на този тип системи – от жилищното строителство с неговите функционални помещения (антре, коридор, дневна, тераса) до строителството на обществени сгради и индустриални центрове – офиси, хотели, магазини, ресторанти, търговски и административни центрове, училища, кина, театри, аерогари, паркинги и т.н.



**Компоненти на системите Sikafloor® Terrazzo:**



- прозрачна или цветна епоксидна смола Sikafloor®
  - цветен кварцов пясък в различни цветове
- Характеристики на системите Sikafloor® Terrazzo:**



- отлична механична устойчивост
- добра химична устойчивост
- добра термична устойчивост
- сигурност и комфорт
- разнообразни цветове
- висока естетичност
- висока хигиена и лесна поддръжка

**Структура на системите Sikafloor® Terrazzo:**

Система Terrazzo (дебелина < 10 мм):

1. Грундиращ слой: 1 x Sikafloor®-156, опесъчен с кварцов пясък (0.4 – 0.7 мм);
2. Основен слой (замазка): 1 x Sikafloor®-162 + цветен кварцов пясък (0.3 – 1.8 мм);
3. Импрегниращ слой: 1 x Sikafloor®-162 (по избор)
4. Запечатващ слой: 1 x Sikafloor®-162

**Система Шведско Terrazzo (дебелина ~ 6 мм):**

1. Грундиращ слой: 1 x Sikafloor®-156, опесъчен с кварцов пясък (0.4 – 0.7 мм);
2. Основен слой (замазка): 1 x Sikafloor®-162 + цветен кварцов пясък (0.3 – 1.8 мм) + кварцово брашно;
3. Импрегниращ слой: 1 x Sikafloor®-162 (по избор)
4. Запечатващ слой: 1 x Sikafloor®-162

**Система Contrast Floor (дебелина ~ 3 мм):**

1. Грундиращ слой: 1 x Sikafloor®-156, опесъчен с кварцов пясък (0.4 – 0.7 мм);
2. Основен слой: 1 x Sikafloor®-162 + цветен кварцов пясък (0.3 – 1.8 мм) + кварцово брашно;
3. Опесъчаване до насищане: цветен кварцов пясък (0.3 – 1.2 мм)
4. Запечатващ слой: 1 x Sikafloor®-162

**Разходни норми на системите Sikafloor® Terrazzo:**

Слоеве на системите	Продукт	Разход
Грунд песъчаване	Sikafloor®-156 кварцов пясък (0.4 - 0.7 мм)	0.3 - 0.5 кг/м <sup>2</sup> 0.8 - 1.0 кг/м <sup>2</sup>
Замазка Terrazzo	1 тегл. част Sikafloor®-162 + 10 тегл. части цветен кварцов пясък (0.3 - 1.8 мм)	~ 2.0 кг/м <sup>2</sup> /мм
Замазка Шведско Terrazzo	1 тегл. част Sikafloor®-162 + 7.5 тегл. части цветен кварцов пясък (0.3 - 3.0 мм) +	~ 2.0 кг/м <sup>2</sup> /мм

	0.5 тегл. части кварцово брашно	
Разтвор Compact Floor	1 тегл. част Sikafloor®-162 + 0.5 тегл. части цветен кварцов пясък (0.7 - 1.2 мм) +	~ 2.0 кг/м <sup>2</sup> /мм
Опесъчаване	цветен кварцов пясък (0.7 - 1.2 мм)	~ 4 кг/м <sup>2</sup>
Импрегнация	Sikafloor®-162	~ 1.4 кг/м <sup>2</sup>
Запечатка	Sikafloor®-162	0.5 - 0.7 кг/м <sup>2</sup>

**Полагане на системите Sikafloor® Terrazzo:**

1. Грундиране на основата със Sikafloor®-156 с валяк и/или четка:



2. Опесъчаване на прясно положеня грунд с кварцов пясък:





3. Полагане на замазки Sikafloor® Terrazzo (смола Sikafloor®-162 + цветен кварцов пясък):



ръчно с гладка маламашка



с помощта на разстилъчна шейна

4. Полагане на Sika® CompactFloor (смола Sikafloor®-162 + цветен кварцов пясък + кварцово брашно):



полагане с шпакла



опесъчаване до насищане  
5. Уплътняване и заглаждане:



ръчно с маламашка





механизирано с електрическа пердашка  
6. Импрегниране и запечатка със Sikafloor®-162:



с валяк





с гумена скребка

